

Lac acrilic incolor NOVAKRYL 510

Descriere:

NOVAKRYL 510 este un lac cu un conținut ridicat de particule solide, datorită cărora acoperirea după întărire are “profunzime” și un luciu frumos. NOVAKRYL 510 este compatibil cu toate lacurile de bază accesibile pe piață, poate fi utilizat pe straturi de acoperire de bază de apă și diluant. Este rezistent la razele ultraviolete și factorii atmosferici.

Lacul acrilic NOVAKRYL 510 corespunde normelor permise de Directiva EC 2004/42/CE din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de substanțe organice volatile VOC .

Proporțiile de combinare:

	din volum	din masă
Lac acrilic incolor NOVAKRYL 510	2	100
Întăritor H 5120	1	50

Poate fi utilizat cu următoarele tipuri de produse:

H5110 – Întăritor Standard, Rapid, Lent

Plus 750 Accelerator pentru produse acrilice

THIN 850 Diluant pentru produse acrilice Standard, Rapid, Lent

PLUS 770 Aditiv pentru creșterea elasticității

Valabilitatea amestecului pentru utilizare din momentul combinației cu întăritorul:

La utilizarea întăritorului Standard: aprox 1 oră la 20 °C

La utilizarea întăritorului Rapid: aprox 30min. la 20 °C

Viscozitate, diametrul duzei pistolului de vopsit, presiunea utilă:

DIN 4/20 °C 19 -21 sec., Ø1,2 ÷1,3 mm, 2÷ 4 bari.

Conținutul de substanțe volatile:


Aplicare cu ajutorul pistolului:

VOC permis (cat. B/5(= 420 g/l (pentru amestecul „la gata”).


VOC =415 g/l

Reguli de utilizare:


Lacul acrilic incolor NOVAKRYL 510 se aplică pe acoperirea pregătită, uscată și degresată în prealabil. Pulverizarea se aplică în 2 sau 3 straturi, făcând pauze de 5÷10 minute pentru evaporarea fiecărui strat în parte, în funcție de temperatura și grosimea stratului. După 10 minute de la aplicarea ultimului strat se poate mări temperatura din încăpere pentru accelerarea întăririi.




2 + 1




DIN 4/20°C
19-21 s



1.5 x (60μm) 5÷10 min
2-4 bar Ø 1.2 - 1.3 mm



5÷10 min



14 godz./20°C
45 min./60°C

Grosimea stratului:

Aprox 60 μm-1,5 strat.

Utilizare:

Întăritor H 5110 rapid:

Se utilizează la reparații reduse și de amploare, precum și la completa revopsire a caroseriei. Temperatura de lucru recomandată este de 18 -25 °C .

Termen de întărire:

La temperatura de 20 °C

	Lac acrilic incolor NOVAKRYL 510	
	Întăritor H 5110 rapid	Întăritor H 5110 standard
Uscăciune	40 min	60 min
Uscăciune,,la atingere”	2,5 h	4 h
Duritatea utilă	12 h	14 h
Întărirea definitivă	5 zile	7 zile

La temperatura de 60 °C

	Lac acrilic incolor NOVAKRYL 510	
	Întăritor H 5110 rapid	Întăritor H 5110 standard
Uscăciune	5 min	5 min
Uscăciune,,la atingere”	10 min	10 min
Duritatea utilă	35 min	45 min
Întărirea definitivă	50 min	60 min

Atenție! Întăritorul Rapid nu trebuie utilizat împreună cu Acceleratorul pentru produse acrilice PLUS 750.

Consum teoretic:

Setul (1 litru de lac + întăritor în proporțiile corespunzătoare) permite obținerea unei suprafețe de aprox. 14 m² de strat uscat de aprox. 60 μm .

Culoare

Incolor

Curățirea instrumentarului:

Diluant pentru produse nitrocelulozice sau Diluant THIN 850.

Condiții și durata de depozitare:

A se depozita în încăperi răcoroase, departe de surse de foc și căldură.

A se evita contactul direct cu razele solare.

Termen de garanție

Lac NOVAKRYL 510 : 24 de luni la o temperatură de 20°C.

Întăritor H 5110 : 9 de luni la o temperatură de 20°C.

Reguli de securitate

Conform fișei de securitate pentru prezentul produs.

Atenție!

Lacul NOVAKRYL 510 se va folosi exclusiv cu întăritor de la firma NOVOL H5110.

Utilizarea altor întăritoare poate duce la scăderea rezistenței la razele UV, precum și la scăderea rezistenței chimice și fizice a lacului.

Produsele noastre sunt rezultatul unei experiențe și a unor cercetări de laborator îndelungate. Noi garantăm calitate superioară în condițiile unei stricte respectări a instrucțiunilor noastre și a manifestării unei atitudini profesioniste față de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni dacă rezultatul final al lucrului a fost influențat de factori independenți de controlul nostru.

NOVOL Sp.z.o.o., Komorniki, Pl